

AOUO-EASY

SPC CLICK FLOOR

EXTREME SPC 5 mm

Technical specification/Especificaciones técnicas

	Standard	5.0 mm Rigid Result
<i>Size/Tamaño</i>		Tabla 1220x228 Cerámico 600x300
<i>Thickness/Grosor</i>	ISO 24346	5.0 mm
<i>Wear layer/Capa de uso</i>	ISO 24340	0.55
<i>Surface treatment/Tratamiento de la superficie</i>		UV coating
<i>Guarantee/Garantía</i>	Commercial Domestic	3 años 8 años
<i>Bevelled edge/Bisel</i>		Micro V4
<i>Mass per unit area/ Masa por unidad</i>	ISO 23997 (EN430)	10000g/m ²
<i>Classification/Clasificación</i>	ISO 10874 Industrial ISO 10874 Comercial	42: Uso industrial 33: Uso comercial
<i>Reaction to fire/Reacción al fuego</i>	EN 13501-1	B _{f1-s1}
<i>Light fastness/Resistencia a la luz</i>	EN ISO 105-B02	≥6
<i>Dimensional stability/Estabilidad dimensional</i>	EN ISO 23999 (80 °C)	<0.15%
<i>Curling/Curvatura</i>	EN ISO 23999 (80 °C)	<2mm
<i>Residual Indentation/Resistencia al punzamiento</i>	ISO 24343-1	<0.1mm
<i>Improvement of Impact/Mejora de impacto Sound insulation/Aislamiento acústico</i>	ISO 10140-1:2010 ISO 717-2:2013	ΔL _w =16 dB
<i>Slip resistance/Resistencia al deslizamiento</i>	DIN 51130	DS
<i>Wastage/Desgaste Continuous use/Usos continuo</i>	ISO 4918	Pass 25000 cycles/vueltas
<i>Formaldehyde emission/Emisión de formaldehidos</i>	EN 717-1	E1
<i>VOC emission/Emisión VOC</i>	French VOC regulation (ISO 16000)	A+